



Theo Pouw Recycling bv
Isotopenweg 29
3542 AS UTRECHT



18,02

NEN EN 13043 juni 2003 A12008 & NEN EN13108-8 nov 2005

Asphalt aggregate 22,4RA 016
Asfaltgranulaat 22,4RA 016

Samenstelling	<u>Groep1</u>		
	beton, cement	2,06	
	metselwerk	-	≤ 5 % m/m
	natuursteen	-	
	mortel metalen	-	
	<u>Groep 2</u>		
	synthetische materialen	0,00	
	hout	-	≤ 0,1 % m/m
	plastic	-	
NEN EN 933-1		Gemiddelde doorval	NEN EN 13043
31,5 mm		100,0	100
22,4 mm		100,0	98-100
16 mm		97,1	85-99
korrelmaat			22,4 RA 0/16
gradering			GA85 GTc20
reinheid			
▪ gehalte fijn			f3
▪ kwaliteit fijn			MBANR
ronde en ongebroken stukken			NPD (geldt alleen voor F1)
dichtheid			2,10 - 2,23 Mg/m ³
waterabsorptie			NPD
weerstand tegen slijtage			NPD
volumestabiliteit			NPD
vorst-dooigevoeligheid			F _{NR}
PAK 10 VROM			≤ 75 mg/kgds
overige eigenschappen			NPD
emissie van radioactiviteit		-	NPD
emissie van andere gevaarlijke stoffen			
▪ asbest (productbesluit asbest)		-	NPD
▪ samenstelling anorganische componenten		BBK	NPD
▪ uitloging metalen/anionen		BBK	NPD

Theo Pouw Recycling bv verklaart dat het in dit product-specificatieblad genoemde granulaat, op grond van de Verordening Bouwproducten (EU) 305/2011, voldoet aan de eisen van de NEN EN 13242 indien toegepast conform in het product-specificatieblad vermelde toepassingsvoorwaarden.